

Come back!
タカエース

ダーウィン8A

タイル用弱酸性洗浄剤

水垢、排気ガス、サビの除去やスケール化した複合汚染の洗浄に効果的
タカエース№8Aと同一成分の洗浄剤です（染料のみ未配合）

◆ 施工上の注意

- ・使用上の注意及びSDSをよく読んでからご使用ください。
- ・本施工前に必ずテスト洗浄を実施し、洗浄効率と建材に影響（腐食、変色、光沢消失）の無いよう安全性を確認の上ご使用下さい。
- ・テスト洗浄で安全性を確認した建材以外の他建材、植栽への付着、落滴は厳禁です。養生して下さい。特にガラスは曇らせますのでご注意ください。
- ・タイルクリアー塗装面の洗浄には適していません。

◆ 施工方法

1. 洗浄剤原液をウエス半絞り（落滴厳禁）で塗布洗浄。汚染状況や材質によっては塗布後、研磨パッドでこすり洗い。
2. 吸水性の高い材質や洗浄後にクリアー塗装等する場合など、状況に応じて中和処理を行ってください。
3. 水ウエスにて水拭き。（洗浄機等にて水洗する場合は事前に中和処理を行ってください）

※ 汚染状況によっては、最初に洗浄機にて水洗を行うと効率的です。

◆ 使用上の注意

- ゴム手袋、保護メガネ等の保護具を着用して、ご使用下さい。
- 皮膚に付着したときは、直ちに十分な水量で洗い流して下さい。
- 眼に入ったときは、直ちに十分に水で洗い、医師の診察を受けてください。
- 本剤は酸性洗浄剤のため、塩素系漂白剤との併用は有毒な塩素ガスを発生させますのでお止めください。
- 医薬用外劇物

◆ 主用途：磁器タイル（ラスター等は除く）、床タイル、粗面ミカゲ石、ステンレス（鏡面は除く）

◆ 主成分：無機酸、酸腐食抑制剤、界面活性剤

◆ 液 性：弱酸性

◆ 容 量：18kg（L）

◆ 標準使用量：90g（ml）／㎡（ウエス塗布の場合）

	ダーウィン8A
標準使用量	90g（ml）／㎡
18kg	200㎡／18kg

※ ウエス塗布洗浄での使用目安

- ・ホルムアルデヒドを含有する原料は使用していません。
- ・製品消費期限は未開封で製造より1年です。
- ・製品改良のため、予告なく内容を変更することがあります。

株式会社FIT by.Force Industry Tokyo
〒140-0013 東京都品川区南大井4-3-19
TEL：03-5763-5866 FAX：03-5763-5976
HP: <http://www.fit-ltd.co.jp> 担当：山岸

取扱店