

ピュアコート

ピュアコートは、ポリマー二重構造の技術を初めてフロアケアに採用した画期的な「業務用 非孔質床材専用樹脂仕上剤」です。

用途

ホモジニアスビニル床タイル、長尺塩ビシート、ラバータイル等非孔質化学床材の仕上剤

特長

- ▶ 通常の仕上剤では密着の難しいホモジニアスタイル、ラバータイル、塩ビシートに対して、抜群の密着性を持っています。
- ▶ 耐久性に優れ、ブラックヒールマーク、スカップマークを寄せつけません。
- ▶ 明るい光沢は、ファッションブルな床材をさらに引き立てます。
- ▶ はく離も良好で、洗浄作業がとてムラクです。

皮膜形成構造

● 皮膜の強度を高める硬いポリマー ● 密着性に優れた軟らかいポリマー

ピュアコート

● 硬いポリマーを軟らかいポリマーで包み込んでいるため、**床材への密着性および粒子同士の融着性がグンとアップ。**

● 硬いポリマーと軟らかいポリマーの粒子分布が均一で、しかも皮膜表層に特殊ポリエチレンワックスを使用しているため、皮膜全体の強度は大幅に向上。**耐ブラックヒールマーク性、耐スカップマーク性が抜群です。**

従来品

● 硬いポリマーと軟らかいポリマーが混在しているため、床材への密着およびポリマー同士の融着が不十分。

● 硬いポリマーと軟らかいポリマーの粒子分布が均一でないため、皮膜全体にしっかりした強度が得られない。

製品名	密着性				皮膜硬度 (鉛筆硬度による)	耐ブラックヒールマーク性				光沢			レベリング			耐水性 1時間水浸すホットテスト	耐洗剤性 フオワード40倍液使用 皮膜の残存率	はく離性 パワーヒカ15倍液使用 皮膜の除去率
	セロハンテープによる皮膜の離脱テスト <皮膜の残存率>					当社コンプライトを±0として測定				3回塗り、60°鏡面反射率			1回塗り					
	ホモジニアスタイル <白パッドで洗浄>	ホモジニアスタイル <黒パッドで洗浄>	ラバータイル (カスタームセラレシオン)	ラバータイル (カスタームセラレシオン)		ホモジニアスタイル	ラバータイル	ホモジニアスタイル	ラバータイル	ホモジニアスタイル	ラバータイル	アスベストタイル	1回塗り	2回塗り	3回塗り			
ピュアコート	100%	95%	100%	95%	H (硬い)	++ (非常によい)	++ (非常によい)	++ (非常によい)	++ (非常によい)	83.6%	86.3%	72.0%	良い	良い	非常に良い	◎ (全く影響なし)	94%	100%
他社同種製品A	100%	85%	100%	80%	3B (軟らかい)	— (劣る)	±0 (普通)	±0 (普通)	— (劣る)	75.1%	77.8%	58.7%	良い	良い	非常に良い	○ (ほとんど影響なし)	88%	87%
他社同種製品B	100%	90%	100%	75%	HB (普通)	— (劣る)	±0 (普通)	±0 (普通)	±0 (普通)	79.2%	79.0%	68.5%	やや良い	やや良い	良い	△ (影響あり)	73%	64%

使用量の目安

- 原液使用 ● 1m²1回塗布あたり15mL (18Lで約1200m²の1回塗布が可能)

商品仕様

商品名	Pure Coat / ピュアコート	荷姿	18L (BIB)	バーコード	4536735031270
種類	水性フロアポリッシュ ポリマータイプ	サイズ	350×258×高さ289 (mm)	積段数	6段
成分	合成樹脂、水	商品コード	03127		

シーバイエス株式会社

● 本社 / 〒231-0023 横浜市中区山下町22番地 (山下町SSKビル)
お客様ご相談窓口 TEL.045-640-2280 FAX.045-640-2216

- 掛川工場 (ISO 9001・ISO 14001取得) ● 札幌営業所 / TEL.011-817-6765 (代) FAX.011-817-6768
- 〒436-0082 静岡県掛川市淡路30番地 ● 仙台営業所 / TEL.022-218-0085 (代) FAX.022-218-0108
- TEL.0537-23-6111 FAX.0537-24-9107 ● 名古屋営業所 / TEL.052-955-6811 (代) FAX.052-955-6824
- 大阪支店 / TEL.06-6392-1531 (代) FAX.06-6395-2770
- 広島営業所 / TEL.082-292-0381 (代) FAX.082-292-0366
- 福岡営業所 / TEL.092-751-2611 (代) FAX.092-751-2612

■ お問い合わせ・ご用命は…

大切な場所には、きっと。