

ハイテクフローリングコート

つや消し40


つや消し20

つやを出さずに床を保護。住環境に適したフローリング用つや消しワックス。


●つや消しフローリング本来のつや感を生かした仕上がり

つや消しフローリングのつや感に合わせ、ワックスを選定することにより、フローリングのつや感をあまり変えずにワックス仕上げが行えます。

■ 光沢値約15のフローリングに塗布



無塗布 つや消し40塗布
多少つやが出て床の色味が濃くなる




無塗布 つや消し20塗布
若干つやは出るが床の質感はさほど変わらない

■ 光沢値約40のフローリングに塗布



無塗布 つや消し40塗布
床の質感がほとんど変わらない



無塗布 つや消し20塗布
つやが低下し、白っぽく仕上がる

「ハイテクフローリングコートつや消し20」は、光沢値20以下のフローリングに適します。設定値(光沢値約20)より光沢の高いフローリングに使用すると、白っぽく仕上がることがあります。
「ハイテクフローリングコートつや消し40」は、光沢値40前後のフローリングの質感をあまり変えたくない時に適します。
設定値(光沢値約40)より光沢の低いフローリングに使用した場合つやは出ますが、特に仕上がりに影響はありません。
※事前に光沢計でフローリングの光沢値を確認し、ワックスを選定することをお勧めします。

●優れた耐水性を発揮する高密着タイプ

UV塗装されたフローリング材にも優れた密着性を発揮。
防水ポリマー配合により耐水性にも優れ、従来のワックスに比べ、ワックス皮膜の剥がれや白化を軽減します。

●耐スリップ性を配慮

住宅における安全面を考慮した、耐スリップ性を発揮します。

■ 耐スリップ試験データ

	C.S.R値
ハイテクフローリングコートつや消し40	0.83
ハイテクフローリングコートつや消し20	0.82
ワックス無塗布	0.77

※試験条件: JIS A 1454に準拠。
(携帯型すべり試験機 ONO・PPSM 使用。23°C, 55%R.H.)
※試験板はA社製UV塗装フローリングを使用
※C.S.R.値は試験条件により異なります(データは目安値です)

●シックハウス問題に配慮

シックハウスの原因物質としてあげられた厚生労働省指針値
該当成分を原料として使用しておりません。

●抗菌剤配合

抗菌剤配合により、衛生的な床面を維持します。

NET. 4L (1ケース3本入り)

標準使用量: 100m²/L (1回塗りの場合、1本で約400m²)

○使用できない床がございますので、製品の裏面・SDSをご確認の上、
ご使用ください。

●つや出しタイプ●

輝きのある光沢仕上げには、
「ハイテクフローリングコート」
をご使用ください。



18L

4L×3入り



株式会社 リンレイ

業務製品事業部

〒104-0061 東京都中央区銀座4-10-13 TEL.03-3541-4851 (代)

●東京(業務製品部) 03-3543-2281

●大阪06-6394-4571 ●名古屋052-581-8241

●札幌011-521-5271 ●仙台022-223-6868 ●広島082-232-2333

●高松087-834-2738 ●福岡092-883-7000

FM589905/ISO9001
EMS589904/ISO14001
秦野事業所認証登録