



# しらくの商品情報及び 適合タイプ選択基準表を ご確認の上

用途・現場環境・ニーズにより使い分けください。

## 金属・FRP用(300g)

※ 作業者及び第三者の安全確保のために必ず適切な措置をとってください。  
 ※ 排水・臭い・揮発ミスト・植物等の環境への影響について事前確認の上、必ず適切な措置をとってください。  
 ● ホルムアルデヒドを含有する原料は一切使用していません。  
 ● 製品改良のため、より適切に使用していただくため、予告なく内容を変更する場合があります。

### 特長

- 水をあまり使わないで作業ができ、傷がつきにくい粘性タイプの超微粒子研磨剤です。
- 金属・FRPにこびりついた油膜・水アカ・鱗状痕(うろこ)・シリカスケールを落とせます。

### 使用できる基材

- ステンレス・真鍮などの金属全般
- FRP
- ※ 金属・FRP以外の基材につきましては、『しらく(粗め・並・細め・極細)』をご使用ください。

### 使用できない基材

- ステンレスの鏡面

### 使用方法

- ① 施工面に砂・泥・ゴミ・ホコリ等が残っていると傷の原因になりますので十分に水洗いして取り除いてください。
  - ② 施工しない箇所や周辺基材を養生してください。
  - ③ 付属のスポンジタワシにしらく(金属・FRP用)をつけて磨いてください。
  - ④ 磨いた後は十分に水洗いしてください。
  - ⑤ 最後に乾いた布で拭き上げてください。
- ※ 汚れが落ちないときは、上記③④の作業を繰り返してください。  
 ※ 成分の分離・沈降等が見られる場合は均一なクリーム状になるようによくかき混ぜてからお使いください。  
 ※ 電動ポリッシャーを使つての作業もできます。

### 使用上の注意

- ① 施工要領書、使用上の注意及びSDSをよく読んでからお使いください。
- ② ご使用前に貴社使用条件及び目的に適合するか、充分検討の上ご採用ください。本施工前に必ずテスト施工を行い施工面及び周辺基材への影響をご確認ください。
- ③ 研磨剤入りのタワシを使うと施工面に傷をつける恐れがありますので付属のスポンジタワシをお使いください。
- ④ ステンレス・真鍮・FRPはあまり強く磨くと傷がつくことがあります。
- ⑤ 乾燥した状態で磨くと施工面が熱を持ち、傷ついたり割れたりすることがありますので施工面を霧吹きなどで軽く湿らせてウェットな状態を保ちながら作業してください。
- ⑥ 保護剤を塗布する場合、しらくが残留していますと密着不良を起こします。洗浄後は十分に水洗いをして、十分に乾燥させてから塗布してください。
- ⑦ 必要に応じて、適切な保護具(保護メガネ・保護手袋等)をお使いください。
- ⑧ 口や目に入ったときは、速やかに十分な水洗いをし、医師にご相談ください。
- ⑨ 手や皮膚・衣類についたときは、速やかに十分な水洗いをしてください。異常のある場合は医師の診察を受けてください。
- ⑩ 子供の手の届かない冷暗所に密栓して保管してください。運搬目的以外での車内保管や別の容器に移しかえての保管はしないでください。
- ⑪ 一度別の容器に移した液はもとの容器に戻さないでください。開封後はなるべく早くご使用ください。
- ⑫ 作業の際には、飲食・喫煙等は絶対に行わないでください。
- ⑬ 取り扱い後は手洗いを充分行ってください。
- ⑭ 用途以外には使わないでください。
- ⑮ 施工に専門知識・技術を要するため、業務用として販売しています。一般の方はご使用をお控えください。

製品有効期限:未開封冷暗所保管で製造より1年

標準使用量(原液使用時) 10~20g/m<sup>2</sup>

※ 使用量は基材によって多少異なります。

### ■ 施工用具(別売り)



電動ポリッシャー(マジックパット付き)



ポリッシュパット(白)



浴室洗浄セット