

1、ダメージテスト

薬品が素材(タイル・石材)に対し、ツヤ落ちや色抜けを起こさないかどうかの確認をします。

- ①刷毛に薬品の原液を付け、タイル・石材(目立たない場所)に小さい範囲で塗布します。
- ②完全に乾燥するまで放置します。
- ③きれいなウエスで水拭きします。
- ④ツヤ落ちや色抜けが無いかを確認します。

もし、影響がある場合は、低濃度の洗剤を選択するか、洗浄方法を変更します。

* 必要に応じて、素材の種類別・箇所別に同様のテストを行います。

2、洗浄テスト

- ①洗いムらを防止する為水養生をします。(均一に湿る程度が良い)
- ②薬品を均一にハケ等で塗布します。
- ③ブラシ等を使用して薬品塗布面をブラッシングします。
(ブラッシング中は洗浄面が乾燥しないようにします。必要に応じて水散布を行います。)
- ④薬品が残らないように水洗いをします。
- ⑤洗浄面が乾燥後に仕上がり状態を確認し、薬品の品名、水洗いまでの時間を決定します。

3、本洗浄

- ・予備洗浄テスト作業の結果に基づき本洗浄作業を実施します。
- ・塗布量は塗布面の素材、汚れ状態により異なります。
- ・標準塗布量 石材の場合 150～200g/m²、タイルの場合 100～150g/m²です。
- * 注意:本品は酸性の洗浄剤です。酸に弱い素材はビニール等で養生を十分に行った上で作業をしてください。

◆リストンマックス使用上の注意点◆

リストンマックスは酸性フッ化アンモニウム(医薬用外劇物:25%含有)を主成分とした洗浄剤です。取扱いには十分注意してください。

- * 本品の取扱いの際には、洗浄液が直接皮膚に触れないように、ゴム手袋、ゴム長靴、保護マスク、保護メガネ等の保護具を着用の上、作業してください。
- * 皮膚に付着した場合には、清水でよく洗い流してください。
- * 目に入った場合には、清水でよく洗うと共に、念のため医師の診察を受けてください。
- * 誤って飲み込んだ場合には、牛乳等を飲ませた後、嘔吐させるとともに速やかに医師の診察を受けてください。
- * 保管は直射日光を避け、密封保管してください。
- * 本容器を廃棄する場合には、中身を完全に除去した後、容器内を十分水洗し廃棄してください。
- * ガラスに付着しますと、曇りが生ずることがありますので、窓ガラス、ガラス扉等は養生シート、フィルム等で養生を行ってください。
- * 金属や塗装面に薬品が付着しますと変色する場合がありますので養生シート等で十分養生を行った上、ご使用ください。
- * 植栽物に直接薬品が付着したり、廃液が根に浸透しないように、養生は十分に行ってください。
- * 洗浄面に薬品が残らないよう十分な水量の水で洗い流し、廃液は中和剤で中和後、放流します。
- * ご使用前に製品安全データシート(MSDS)をお読みください。

株式会社 共栄

東京都板橋区若木1-8-22